

G2CS4		ap	ae	Vc	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
Acier jusque 900 N/mm²	C	1,5XD	0,1XD	70-85	0,012	0,020	0,035	0,060	0,080	0,100	0,110	0,130	0,140
Acier de 900 à 1200 N/mm²	C	1,5XD	0,05XD	60-75	0,010	0,015	0,025	0,045	0,060	0,075	0,090	0,100	0,110
Inox	C	1,5XD	0,1D	30-40	0,008	0,015	0,022	0,034	0,046	0,059	0,065	0,070	0,075
Fonte	C	1,5XD	0,1D	55-65	0,012	0,020	0,035	0,055	0,075	0,092	0,110	0,130	0,140
Aluminium	C	1,5XD	0,1XD	140-150	0,012	0,020	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,130	0,140
Cuivre - Laiton	C	1,5XD	0,1XD	120-140	0,008	0,015	0,025	0,040	0,055	0,068	0,080	0,090	0,100